

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI - 141/23-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IZOTEKT P4 APAO

**APAO modificiran bitumenski trak z nosilcem iz poliestrskega filca; 10 m x 1 m x 3,6 mm
površinska zaščita: folija / folija**

Predvidena uporaba:

**bitumenski trak za večslojni sistem hidroizolacije ravnih streh brez stalne površinske
zaščite - spodnji ali vmesni sloj ali sloj pod težko zaščito (EN 13707) in hidroizolacija
temeljev – talna vlaga in voda pod povišanim tlakom (EN 13969 tip A in tip T)**

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

Harmonizirani standardi:

EN 13707:2004+A2:2009 in EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	kPa	≥ 300	EN 13707:2004+A2:2009 in EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006
Vodotesnost po umetnem staranju	1296/1928	kPa	≥ 300	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -25	
Odpornost proti trganju ob žebanju	12310-1	N	≥ 180	
• vzdolžno			≥ 230	
• prečno				
Strižna trdnost spoja	12317-1	N/50 mm	≥ 600	
• vzdolžno			≥ 550	
• prečno				
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	E	
Učinek zunanjega ognja	13501-5	Razred	F _{ROOF}	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/A	kg	≥ 20	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/B	kg	≥ 25	
Odpornost proti udarcu	12691/A	mm	≥ 1200	
Odpornost proti udarcu	12691/B	mm	≥ 1200	
Natezna trdnost	12311-1	N/50mm	≥ 700	
• vzdolžno			≥ 600	
• prečno				
Raztezek	12311-1	% / 50mm	≥ 35,0	
• vzdolžno			≥ 35,0	
• prečno				
Odpornost proti penetraciji korenin	13948	-	* NPD	
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1109	°C	* NPD	
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1110	°C	* NPD	
Odpornost proti kemikalijam	1847/13707 Aneks C	-	odporen	
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	/	ne vsebuje	

* NPD – lastnost ni določena

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri