

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## DoP HI - 030/23-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 (člen 4. in priloga III) o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

## IZOTEKT T4 plus

plastomerni bitumenski trak z nosilcem iz steklene tkanine; 10 m x 1 m x 3,6 mm  
površinska zaščita: folija / folija

Predvidena uporaba:

bitumenski trak za večslojni sistem hidroizolacije ravnih streh brez stalne površinske zaščite - spodnji ali vmesni sloj ali sloj pod težko zaščito (EN 13707) in hidroizolacija temeljev – talna vlaga in voda pod povišanim tlakom (EN 13969 tip A in tip T)

Proizvajalec:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

### **Sistem 2+**

Harmonizirani standardi:

**EN 13707:2004+A2:2009 in EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006**

Priglašeni organi:

**1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	kPa	≥ 100	EN 13707:2004+A2:2009 in EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006
Vodotesnost po umetnem staranju	1296/1928	kPa	≥ 100	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -10	
Odpornost proti trganju ob žebanju • vzdolžno • prečno	12310-1	N	≥ 300 ≥ 200	
Strižna trdnost spoja • vzdolžno • prečno	12317-1	N/50 mm	≥ 1000 ≥ 1500	
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	E	
Učinek zunanjega ognja	13501-5	Razred	F <sub>ROOF</sub>	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/A	kg	≥ 5	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/B	kg	≥ 5	
Odpornost proti udarcu	12691/A	mm	≥ 1000	
Odpornost proti udarcu	12691/B	mm	≥ 1500	
Natezna trdnost • vzdolžno • prečno	12311-1	N/50mm	≥ 1000 ≥ 1500	
Raztezek • vzdolžno • prečno	12311-1	%/50mm	≥ 2,0 ≥ 2,0	
Odpornost proti penetraciji korenin	13948	-	* NPD	
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1109	°C	* NPD	
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1110	°C	* NPD	
Odpornost proti kemikalijam	1847/13707 Aneks C	-	odporen	
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	/	ne vsebuje	

\* NPD – lastnost ni določena

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 20.01.2023

Vodja programa:

Marko Mavri

