

TEHNIČNI LIST

ARMIRNI POLIESTERSKI FILC

Opis izdelka

ARMIRNI POLIESTERSKI FILC je tkanje iz poliesterskih vlaken, ki ga uporabljamo kot ojačitev bitumsenske hidroizolacije, ki jo izvedemo z bitumensko pasto po hladnem postopku.

Lastnosti izdelka

ARMIRNI POLIESTERSKI FILC je izdelan iz poliesterskih vlaken, ki so termično zlepljena.

Lastnost	Enota	Vrednost
Masa (EN ISO 9864)	g/m ²	80 ±10%
Debelina (EN ISO 9863-1)	mm	0,70 ± 20%
Pretržna sila (EN ISO 10319) vzdolžno prečno	kN/m	2,55 ± 10% 2,12 ± 10%
Raztezek (EN ISO 10319) vzdolžno prečno	(%)	80 ± 30% 50 ± 30%

Področje uporabe in način vgradnje

ARMIRNI POLIESTERSKI FILC se uporablja kot nosilec – ojačitev pri izvedbi bitumsenske hidroizolacije po hladnem postopku. Vtisne se v še sveži sloj paste in takoj nanese še pokrivni sloj paste. Lahko se uporablja kot ločilni sloj pri izvedbi hidroizolacije ravnih streh.

Skladiščenje

ARMIRNI POLIESTERSKI FILC je pakiran u originalni PE foliji. Skladišči se v pokritih prostorih.

Ravnanje z odpadki

Z odpadnim izdelkom in odpadno embalažo priprava je potrebno ravnati v skladu s Uredbo o odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Klasifikacija odpada: 04 02 22 Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken.

Izdelek je v skladu s tem tehničnim listom.

Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s SIST EN ISO 9001 in SIST EN ISO 14001